

<b>Környezeti hatások kitéti osztályozása</b>		
<b>Környezeti hatás</b>	<b>Kitéti osztály</b>	<b>Minimum szilárdsági osztály</b>
Karbonátosodás okozta korrózió	XC1	C20/25
	XC2	C25/30
	XC3	C30/37
	XC4	C30/37
Nem tengervízből származó kloridok okozta korrózió	XD1	C30/37
	XD2	C30/37
	XD3	C35/45
Fagyási/olvasztási korrózió jégolvasztó anyaggal vagy anélkül	XF1	C30/37
	XF2	C25/30
	XF3	C30/37
	XF4	C30/37
Kémiai korrózió	XA1	C30/37
	XA2	C30/37
	XA3	C35/45
Koptató hatás okozta károsodás	XK1(H)	C30/37
	XK2(H)	C35/45
	XK3(H)	C40/50
	XK4(H)	C45/55
Igénybevétel víznyomás hatására	XV1(H)	C25/30
	XV2(H)	C30/37
	XV3(H)	C30/37